



**UNIBLOCK<sup>®</sup>**  
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

## UNIBLOCK STUCCO

**UNIBLOCK STUCCO** es un recubrimiento impermeable de calidad Premium para dar acabado final a muros y cielos de block, barblock, ladrillo, tabique y tabicón en interiores y exteriores. UNIBLOCK STUCCO está fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibra y aditivos de alta adherencia.

Presentación: Saco de 40 kg

Color: Blanco y gris

Rendimiento aproximado: 8 m<sup>2</sup> por saco de 40 kg.

### USOS Y BENEFICIOS

- Superficies recomendadas: Block de concreto, tabique, tabicón, barblock, concreto celular, mortero base cemento-arena.
- Para uso interior y exterior.
- Realiza el proceso de zarpeo, afine, pintura y sellado en un solo paso.
- Alta repelencia a la humedad y a la abrasión.
- Aplicación en capa delgada.
- Se puede aplicar manualmente o mecánicamente.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Antes de colocar el producto asegúrese que la superficie esté limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro agente que pudiera interferir con una correcta adhesión. Se recomienda que la superficie este plomeada y en buen estado estructural, a fin de mejorar el rendimiento del producto, se recomienda retirar excesos de mortero entre las juntas de los blocks o elementos que formen el muro. Antes de aplicar es recomendable humedecer la superficie, ya que esto asegurará un recubrimiento final de mejor apariencia y dureza.

### MEZCLADO

En un recipiente apropiado vierta 8 litros de agua limpia y agregue gradualmente un saco de recubrimiento UNIBLOCK STUCCO de 25 o 40 kg. Mezcle perfectamente hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Espere de 10 a 15 minutos antes de usar la mezcla, sin agregar más agua.

### APLICACIÓN

- 1 Moje o selle la superficie donde se vaya a colocar el recubrimiento UNIBLOCK STUCCO.
- 2 Utilizando una llana metálica cuadrada aplique recubrimiento UNIBLOCK STUCCO, extendiendo el material con movimientos de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda formando una cruz.
- 3 Para dar acabado al recubrimiento espere 20 minutos después de aplicar el producto y utilizando una llana de esponja realice movimientos circulares para obtener el acabado floteado.

- 4 Durante las próximas 72 h a la aplicación humedezca la superficie durante la mañana y la noche.

### LIMITACIONES DE USO

- No se aplique sobre paredes recubiertas de pintura, antes de la aplicación se debe remover todo rastro de pintura y colocar un puente de unión.
- No se aplique sobre superficies de yeso o revocados de yeso, paneles sujetos a flexiones, superficies metálicas o vibraciones extremas (vidrio, madera, plástico etc.).
- No aplicar UNIBLOCK STUCCO cuando la temperatura sea menor de 4 °C o suba a mayor de 38 °C durante las 24 horas siguientes a su aplicación, o cuando exista la posibilidad de lluvia.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Blanco y Gris.
Espesor mínimo	3 mm
Espesor máximo	7 mm
Resistencia a la Compresión	200 kg/cm <sup>2</sup>
Absorción de agua (%)	.050%
Densidad de la pasta	1700 kg/m <sup>3</sup>
Fraguado Inicial	20 minutos
Tiempo de Almacenaje	12 Meses en lugar fresco y seco en su empaque original

### PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NOM-018-ENER-2011

Densidad aparente	1 811,27 kg / m <sup>3</sup>
Conductividad térmica	0,2101 W / mK
Permeabilidad al vapor del agua	0,179 ng / Pa·s·m
Adsorción de humedad	2,977 % peso 5,284 % volumen
Absorción de agua (%)	13,15 % peso