

PASTA FINA UNIBLOCK

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento ideal para muros de block, concreto colado, aplanados, paneles de yeso y fibra cemento. Dejando un acabado extra fino y liso color blanco.

- Presentación: Saco de 20kg
- Color : Blanco.
- El rendimiento: Puede variar dependiendo de las condiciones del sustrato y de las practicas de instalación.



USOS Y BENEFICIOS

- Recubrir muros previamente aplanados y plomeados en donde se pretenda dejar un acabado final liso como el yeso sin problema de desprendimiento o reblandecimiento en presencia de humedad y generación de hongos.
- Aplanado de mortero cemento-arena aplicados sobre block, concreto o barro cocido y concreto colado, recubre tambien paneles de fibrocemento y yeso.
- Para areas interiores (muros y plafones), residencial y comercial.
- Excelente adherencia y acabado final de alta calidad.
- Deja un acabado final terso y blanco.
- Es impermeable.
- Tiene fórmula anti-hongos.

MEZCLADO

En un recipiente apropiado vierta 6 litros de agua limpia y agregue gradualmente un saco de PASTA FINA UNIBLOCK de 20 kg. Mezcle perfectamente hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Espere de 10 a 15 minutos antes de usar la mezcla.

RENDIMIENTO APROXIMADO

Tipo de acabado	Espesor	kg/m ²
1 Mano(capa base)	1 mm	1.64
1 Mano acabado	1 mm	1.64
1 Mano textura agregando grano	1.5 mm	2.47
2 Manos textura agregando grano	2 mm	3.3

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Antes de colocar el producto asegúrese que la superficie esté limpia, libre de polvo, grasas, pinturas, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro agente que pueda interferir con una correcta adhesión. Se recomienda que la superficie este plomeada y en buen estado estructural, a fin de mejorar el rendimiento del producto, se recomienda retirar excesos de mortero entre las juntas de los blocks o elementos que formen el muro. Antes de aplicar es recomendable humedecer la superficie, ya que esto asegurará un recubrimiento final de mejor apariencia y dureza.

APLICACIÓN



Aplique Pasta Fina Uniblock sobre el muro o la superficie con una llana lisa.



Espere de 2 a 4 horas y aplique una segunda capa de Pasta Fina Uniblock dejando el acabado liso.

INFORMACION TÉCNICA

Características	Descripción
Densidad aparente en polvo	1.250 kg/m ²
Agua de mezclado	20% (4L /saco)
Adherencia a la tensión	6 kg / m ²
Absorción de humedad	12%
Resistencia a la compresión 28 días	60 kg / m ²