

[Z] ZOBEL
Coating Systems



Zowo-tec® 8400

Hidro Barniz para Escaleras y Pisos de Interior



Tipo de producto

Barniz base de agua un solo componente para escaleras y pisos interior que se aplica como primario, acabado intermedio y final.

Diseñado para trabajos pesados, Zowo-tec® 8400 ofrece solidez a la luz, gran capacidad de relleno, buen extendido y resistencia a la abrasión. ya que brinda alta estabilidad también en superficies verticales.

Zowo-tec® 8400 impulsa extraordinariamente el sustrato en contraposición a las lacas convencionales a base de agua y se caracteriza por su excelente transparencia.

Área de aplicación

Construcción de escaleras, pisos y puertas interiores y muebles



Datos técnicos

Base de aglutinante Sistema híbrido de poliuretano y acrílico

Tono de color: Incoloro

Grado de brillo: Semimate o brillante

Densidad Aprox: 1,04 g/ml

Viscosidad: Ajuste tixotrópico

Procedimiento de aplicación:

Pistola, Brocha o Rodillo



Método de aplicación

Proceso de pulverización	Boquilla [mm]	Presión [bar]	Presión pulverizador [bar]
Airmix	0,18 – 0,23	60 – 100	0 – 2,5
Pistola de aire a baja presión	1,3 – 2,0	./.	2,0 – 3,5

En el proceso de pulverización, la cantidad a aplicar es de aprox. 120 g/m² por aplicación. ¡Observe la estructura del revestimiento de ZOBEL! Haga pruebas de recubrimiento. Las reclamaciones posteriores no pueden tenerse en cuenta.

Viscosidad de elaboración: Listo para su uso. Si es necesario, se puede diluir con agua.

Método de aplicación

- No debe entrar en contacto con solventes, ya que de lo contrario, floculiza la dispersión.
- La base tiene que estar seca, sin polvo ni grasa.
- Aprox. 20 °C para el sustrato, material y entorno, aprox. 50% de humedad relativa del aire.
- No aplicar a menos de 15 °C ni a más de 30 °C
- Agitar bien antes de usar el material; evitar filtración de aire.

Consumo: Aprox. 120 ml/m² con un grosor de la película húmeda de 120 m² (sin desperdicio).

Tiempo de secado (20 °C / 50% humedad relativa del aire): Puede retrabajarse después de aprox. 4 hr; manipulación o después de dejar secando a lo largo de la noche.

El tiempo de secado depende de la cantidad aplicada y de las condiciones ambientales. Las bajas temperaturas y altos niveles de humedad relativa del aire retardan el secado. Proporcione siempre una termorregulación suficiente y cambio de aire.

Limpieza de los útiles de trabajo: Inmediatamente después del uso con agua o limpiador Zowo-Clean

Otras indicaciones:



Marcado VOC: Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/i): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). El producto contiene, como máximo, < 140 g/l de VOC

Tiempo mínimo de conservación

12 meses en frío en el envase original sellado en un sitio fresco y seco

Compatibilidad

Los materiales que entran en contacto con el recubrimiento (Materiales aislantes, cintas adhesivas, etc.) deben ser revisados por el operario para comprobar si son compatibles con él.

Indicaciones de seguridad

Antes del uso se tienen que leer imprescindiblemente el marcado y la información sobre el producto. En la elaboración y almacenamiento se tienen que observar las medidas de protección corrientes. Extraiga los datos relevantes sobre la seguridad, así como las advertencias para la eliminación de la Hoja de Datos sobre la Seguridad.



Contacto

+52 (222) 2403 300

+52 (222) 7087 870

www.zobel-coatings.de

Carril de San Cristobal 134-A Parque Industrial
Chachapa, Amozoc de Mota, Puebla. CP 72990



Ubicación
(Google maps)